Contenu recyclé

Panneaux | Acoustique

Anchorage 2335

White†
2664

Drift
8570

Pearl
8573

Shell
8572

Dune
8583


North Star
8578


Dew
8579


Foam
8585


Fog
8586


Overcast
8575

Vanilla
2130

Birch
2129

Angora
2035

Goose
2049

Cumin
2050


Shadow
6694


Breeze
8582

Slate
2017


Wolf
2027


Asteroid
2053


Lemon
2839


Sunshine
2082

Straw
2034

Goldenrod
2090


Pumpkin
2021

Eucalyptus
2047


Green Apple
2087

Willow
2028

Fern
2840

Pine Needle
2022

Geranium
2084


Poppy
2091


Red Delicious
2014

Mulberry
2044

Orchid
2843


Quarry Blue
2026


Bay
8703


Waterfall
2691


Turquoise
2841


Deep Water
2051

Fossil
2093

Graphite
2079

Coffee Bean
2083

Aubergine
2036

Onyx
2016


Pool
2842


Lapis
2094


Thistle
2085


Cobalt
2045

Midnight
2025

† adaptée à l'impression

Guilford of Maine
Collection

duvaltex

Anchorage 2335

Spécifications

Composition	100% polyester recyclé post-consommation
Poids	2335 - 15.0 ± 1 once/vg lin.
Largeur	2335 - 66po min. utilisable
Répétition	aucun

Code de nettoyage

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits nettoyants à base d'eau, en mousse ou en liquide ou solvant sans eau. Il est recommandé d'utiliser l'aspirateur ou la brosse pour prévenir l'accumulation de poussière ou de salissures. Peut également être désinfecté avec des nettoyants à base de peroxyde d'hydrogène, d'alcool et d'ammonium quaternaire (quat).

Divers

- Il est conseillé de faire des essais d'applications.
- La teinte peut varier d'un lot à l'autre.

Lors de la commande, veuillez spécifier la largeur du tissu désiré: 54 ou 66 pouces. La teinte peut varier d'un lot à l'autre. Il peut y avoir des variations entre les couleurs correspondantes des produits Anchorage 2335 et Open House 2334.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.

Durabilité

100% recyclé et recyclable

Guilford of Maine
Collection

Reconnue pour son design et son rendement exceptionnels, Guilford of Maine a laissé une trace indélébile dans l'industrie du textile. Duvaltex lance la collection Guilford of Maine, une sélection de favoris intemporels.

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3)
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8)
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034)
275 lbf chaîne et trame

Glissement des coutures (ASTM D4034)
50 lbf chaîne et trame

Résistance au boulochage (ASTM D3511)
Classe 4 minimum

Inflammabilité
CA Technical Bulletin 117-2013 Section 1
NFPA 260-2013 Classe I

Abrasion (ASTM D4157)
250,000 double frottements toile coton

Performance acoustique

Nos tissus acoustiques sont acoustiquement transparents. Ce pourcentage représente la quantité de son qui traverse le tissu.

Transparence acoustique:	85%

Pour des résultats plus détaillés, veuillez consulter notre site Internet.

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n'est pas nécessaire d'effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l'Association for Contract Textiles, Inc.

duvaltex

É.-U. et INTERNATIONAL | T 800-544-0200
CANADA | T 418 227-9897
Visitez **duvaltex.com** pour commander des échantillons.